



# QC 401N

Transparente poliuretano 2K

## Descripción del producto

**QC 401N** es un transparente de alta productividad, poliuretano base solvente, que cuenta con una gran apariencia, buena durabilidad y facilidad de aplicación.

Ideal para repintado automotriz en piezas, pinturas generales y flotillas.

## Características distintivas

- Excelente distinción de imagen.
- Rendimiento.
- Resistencia a la intemperie.
- Alta productividad.

## Productos complementarios:

- QC Promotor SP - promotor de adhesión para superficies plásticas.
- QC 4170 Filler - primario rellenedor.
- QC RCS - catalizador grado uretano .
- QC RC1 - catalizador express.
- QC Soluthane 201 - reductor grado uretano de media evaporación.

## Propiedades

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| ● Sólidos en peso    | 38 %                      |
| ● Apariencia parte A | resina clara transparente |
| ● Apariencia parte B | resina clara transparente |
| ● Olor               | característico            |
| ● Presentación       |                           |
| parte A              | 1 Galón                   |
| parte B              | 1 litro                   |
| ● Catalizador        | QC RCS                    |
| ● Reductor           | QC Soluthane 201          |

## Aplicación

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| ● Relación de mezcla       | 4 : 1                   |
| ● Reductor                 | 0-25 % QC Soluthane 201 |
| ● Espesor seco recomendado | 40 - 50 micrones        |
| ● Viscosidad aplicación    | 28 - 30" Zahn#2         |
| ● Boquilla HVLP            | 1.4 mm                  |
| ● Presión HVLP             | 2.0 bar                 |
| ● Secado (25C, 50% HR)     |                         |
| ○ Al polvo                 | 5 - 10 min              |
| ○ Al tacto                 | 10 - 15 min             |
| ○ Al manejo                | 2 - 3 h                 |
| ○ Para lijar               | + 8 h                   |
| ○ Entre manos              | 7 - 12 min              |
| ○ Pot life                 | + 4 h                   |

## Seguridad y almacenamiento

- No utilizar en lugares cerrados sin ventilación adecuada.
- Utilizar equipo de seguridad como guantes, mascarilla y equipo de extracción.
- Almacenar en un lugar seco y sin exposición al sol.
- No exponer a fuentes de calor como parrillas, hornos, fuego ni condiciones extremas.
- Mantener dentro de su envase bien cerrado, libre de contaminaciones.
- Utilizar de acuerdo a las instrucciones del personal técnico **Quimicoat** y la hoja técnica correspondiente.