



# MAXIFILL

## A26

VERSIÓN: 121212  
Pág:1/2

### BODYFILLER

## DEFINICIÓN

Bodyfiller ligero de poliéster. Formulado para trabajos rápidos con un fácil lijado y un rápido secado. Su cremosidad y buena espatulación permite reparar fácilmente grandes superficies. Por ello esta masilla se presenta en envases de mayor volumen.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Poliéster insaturado		
Color:	Crema		
Peso específico:	1,0 kg/l a 20°C		
COV:	25 g/l	Mezcla de Aplicación	

## PRODUCTOS AUXILIARES




Catalizador PBO

## SUPERFICIES SOBRE LAS QUE SE PUEDE APLICAR




Se puede aplicar sobre chapa de acero, electrozincada, galvanizada, aluminio o poliéster. En caso de que se requiera máxima protección aplicar sobre imprimación epoxi. No aplicar sobre acabados termoplásticos y Wash Primers.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE






- 1 - Identificar superficie.
- 2 - Proceso:

PROCESO		Acero	Aluminio	Electrozincado	Poliéster UP-GFK
	P80	✓	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓
	Diluyente de limpieza	✓	✓	✓	✓

## 1 - APLICACIÓN

	 PESO	 100	
10°C	100:2-3	10'	30'
20°C		7'	20'
30°C		3'	15'

## 2 - LIJADO

		 ÓRBITA		
INICIAL		7 - 5 mm	P120	P80
FINAL		5 - 3 mm	P220	P180

## OBSERVACIONES

Evitar un exceso de catalizador. Mezclarlo perfectamente.  
Debe aislarse antes de la aplicación del acabado.  
A temperaturas inferiores a +5 °C las masillas de poliéster no endurecen.

## LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar las espátulas con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

## SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar las fichas de seguridad.  
Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

## ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

## GARANTÍA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico. ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.

### SUGERENCIA:

Utilizar una espátula adaptada a la superficie a reparar.  
La elección de la espátula se hará teniendo en cuenta tamaño y forma.