



# SILVER LIGHT

**A33**VERSION: 130709  
Page: 1/2

## BODYFILLER

### DEFINICION

Bodyfiller ligero de poliéster. Formulado para trabajos rápidos, de secado rápido, sin tack y de fácil lijado.

Alto poder de relleno. Su cremosidad y buena espatulación permite reparar fácilmente grandes superficies.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

<b>Naturaleza:</b>	Poliéster insaturado		
<b>Color:</b>	Gris		
<b>Peso específico:</b>	1,0 kg/l a 20°C		
<b>COV:</b>	16 g/l	Mezcla de Aplicación	

### PRODUCTOS AUXILIARES




Catalizador PBO

### SUPERFICIES SOBRE LAS QUE SE PUEDE APLICAR




Se puede aplicar sobre chapa de acero, electrozincada, galvanizada, aluminio o poliéster. En caso de que se requiera máxima protección aplicar sobre imprimación epoxi. No aplicar sobre acabados termoplásticos y Wash Primers.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE






- 1 - Identificar superficie.
- 2 - Proceso:

PROCESO		Acero	Aluminio	Electrozincado	Poliéster UP-GFK
	P80	✓	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓
	Disolvente de limpieza	✓	✓	✓	✓

### 1 - APLICACIÓN

	 PESO	 100	
10°C	100:2-3	8 min	30 min
20°C		5 min	20 min
30°C		3 min	15 min

### 2 - LIJADO

		 ÓRBITA		
				P100
INICIAL		7 – 5 mm	P120	P180
FINAL		5 – 3 mm	P220	P240

ACABADO: Al inicio, evite lijar con grano grueso fuera de la zona de aplicación de masilla. Lije el metal desnudo degradando el contorno con lija de grano 180 para eliminar los arañazos de grano 80.

### OBSERVACIONES

Evitar un exceso de catalizador. Mezclarlo perfectamente.  
Debe aislarse antes de la aplicación del acabado.  
A temperaturas inferiores a +5 °C las masillas de poliéster no endurecen.

### LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar las espátulas con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

### SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar las fichas de seguridad.  
Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

### ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

### GARANTÍA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico. ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.

### SUGERENCIA:

Utilizar una espátula adaptada a la superficie a reparar. La elección de la espátula se hará teniendo en cuenta tamaño y forma.