



P512

FONDO ACRÍLICO 2K

C-27
versión:130627

Ficha técnica

DEFINICIÓN

FONDO P512 es un aparejo acrílico de 2 componentes, para la reparación de carrocerías. En el desarrollo de **FONDO P512**, se han cuidado especialmente dos aspectos: su calidad y su fácil aplicación en el taller.

FONDO P512 posee un óptimo poder aislante además de muy buena adherencia sobre masillas, fondos y pinturas endurecidas debidamente lijadas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Acrílico 2 componentes		
Color:	Gris		
Peso específico:	1,54 kg/l	a 20°C	
Espesor film seco:	200 micras	2 capas	
Rendimiento:	9 m ² /l	200 micras	

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

C512 Catalizador estándar

PROPORCIÓN MEZCLA

FONDO P512				
C512	100 : 20 volumen 100 : 12,4 peso	5:1	50" F/4 20°C	25'

MÉTODO DE APLICACIÓN

	1,8 - 2,0 mm	3-4 bar	15-20 cm	2	10' 20°C
	1,7 - 1,9 mm	3 bar	10 cm	2	



P512

FONDO ACRÍLICO 2K

C-27
versión:130627

Ficha técnica

SECADO

20° C					60° C			IR – OC		
									DISTÂNCIA LÂMPARA	FLASH OFF
C512	30'	60'	4 h	4 h	C512	25'	25'	C512	80 cm	FULL BAKE
									3'	12'

LIJADO

INICIAL	3	P360	P600
FINAL		P600	P800

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad (FISPQ). Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTIA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico. ROBERLO DO BRASIL LTDA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.

SUGERENCIA

Método piramidal:

Aplicar la primera capa siempre de dimensiones superiores a la segunda. Así durante el lijado eliminaremos el pulverizado de las dos capas.