











# hoja técnica

## RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE APLICACIÓN

	LIMPIEZA	Limpie la superficie con un paño limpio totalmente seco		
	ADITIVOS PARTES PLÁSTICAS	<div>KS - 1020</div> <div>ADITIVO FLEXIBILIZANTE</div> <div>AGREGUE DE UN 10 AL 15% AL PRIMARIO KF-2XXX.</div>		
	RELACIÓN DE MEZCLA	<div>Cataforesis – lámina desnuda</div> <div>Sellador en sustratos con recubrimiento</div> <div><div><div>KF-2XXX Primario universal</div><div>KS-0040 REDUCTOR REACTIVO P/ PRIMARIO</div><div>D-8000 DILUYENTE AMERICANO</div></div><div><div>1 PARTE</div><div>1 PARTE</div><div>1 PARTE</div></div></div>		
	TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	<div>Viscosidad de aplicación</div> <div>12 – 16 seg en CF#4</div> <div>1 HORA</div> <div>Filtre antes de usar</div>		
	PRESIÓN DE AIRE EN LA PISTOLA	<div>Convencional</div> <div>Sifon: 2.0 -3.1 kg/cm<sup>2</sup> / 30 – 45 psi</div> <div>Gravedad: 1.8-2.5 kg/cm<sup>2</sup> / 25 – 35 psi</div> <div>HVLP</div> <div>Sifon: 2.1 -2.8 kg/cm<sup>2</sup> / 30 – 40 psi</div> <div>Gravedad: 1.8-2.5 kg/cm<sup>2</sup> / 25 – 35 psi</div>	<div></div> <div>TIPO DE BOQUILLA</div>	<div>Convencional</div> <div>1.4 – 1.8 mm</div> <div>HVLP</div> <div>1.4 – 1.8 mm</div>
	APLICACIÓN	<div>Manos recomendadas</div> <div>2 manos</div> <div>Tiempo de oreo entre manos a 25°C:</div> <div>5 a 10 minutos</div>		
	TIEMPO DE SECADO	<div>Ambiente apróx. 25°C</div> <div>45 a 60 minutos</div> <div>Temperatura - 60°C</div> <div>20 minutos</div> <div>INFRARROJO</div> <div>15 a 20 minutos</div>		
	LIJADO	<div>Lijado en seco con P-360, P-400, P-600</div>	<div></div> <div>LIMPIEZA</div>	<div>Limpie con <b>KS-0030</b> para continuar con el proceso</div>

### SEGURIDAD



El equipo de seguridad previene accidentes, se recomienda utilizar mascarilla con cartucho de vapores orgánicos, lentes de seguridad, guantees de látex, ropa de trabajo. Es muy importante que se aplique en un lugar ventilado.

Este producto es inflamable, manténgase fuera del alcance de menores. Lávese la mano después de usar el producto y antes de tomar alimentos. Evite la inhalación de vapores y salpicaduras a la piel y ojos, si llega a suceder lave con abundante agua la zona afectada y retire la ropa con derrames.

### IMPORTANTE

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

SAYER LACK MEXICANA, S.A, CV. Carretera Libre a Celaya Km 13.7, San Isidro del Llanito, CP 38511  
 Tel: (442) 238 18 00; Fax: (442) 238 18 09